

ポリオキシエチレンヒマシ油型
POLYOXYETHYLENE CASTOR OIL

2023年4月時点

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点 (°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウノン BLAUNON BR-404	ポリオキシエチレンヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Oil	4	3.2	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BR-406 ※		6	4.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BR-410 ※		10	6.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BR-420 ※		20	9.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BR-425		25	10.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BR-430		30	12.0	—	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON BR-450		50	14.1	69.0 ²⁾	固体 Solid

ブラウノン BLAUNON CW-3 ※	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Wax	3	2.8	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON CW-10		10	6.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON CW-25		25	10.8	—	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON CW-40		40	13.1	78.0 ²⁾	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON CW-100 ※		100	16.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON CW-150 ※		150	17.8	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON CW-200		200	18.1	80 ¹⁾ <	固体 Solid

ブラウノン BLAUNON RCW-20	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 Polyoxyethylene Castor Wax	20	9.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON RCW-40		40	13.1	78.0 ²⁾	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON RCW-50		50	14.1	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON RCW-60		60	14.8	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON RCW-80		80	15.8	80 ¹⁾ <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON RCW-100		100	16.5	80 ¹⁾ <	固体 Solid

1) : 1% Solution 2) : 2g/2% Na₂SO₄ Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
乳化剤、分散剤、柔軟剤	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Softening agent for textile.	180 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		17 C/N 180 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有

可溶化剤、乳化剤、分散剤、柔軟剤	Solubilizer. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Softening agent for textile.	180 D/M	非含有
		17 C/N 180 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有

可溶化剤、乳化剤、分散剤、化粧品原料	Solubilizer. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N	非含有

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box