

酸化エチレン酸化プロピレンブロック重合体
ETHYLENE OXIDE PROPYLENE OXIDE BLOCK POLYMER

2023年4月時点

商品名 Product	組成 Composition	分子量 MW	EO/PO	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance	
ブラウノン BLAUNON P-101M ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン グリコール Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol	1,100	10/90	30.0 ⁶⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON P-106 ※		2,500	60/40	93.0 ¹⁾	固体 Solid	
ブラウノン BLAUNON P-171		1,900	10/90	21.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON P-172 ※		2,100	20/80	29.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON P-173 ※		2,500	30/70	36.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON P-174 ※		CH_3 $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n(\text{CHCH}_2\text{O})_m(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}$	2,800	40/60	61.5 ¹⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON P-178 ※		8,750	80/20	90.0 ²⁾	フレーク Flake	
ブラウノン BLAUNON P-201 ※		2,200	10/90	24.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON P-301 ※		3,300	10/90	—	液体 Liquid	

ブラウノン BLAUNON EP-0840 ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン グリコール Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol	1,400	60/40	—	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON EP-0480		2,000	20/80	36.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON EP-0670		2,000	30/70	45.0 ¹⁾	液体 Liquid	
ブラウノン BLAUNON EP-0680		CH_3 CH_3 $\text{HO}(\text{CHCH}_2\text{O})_l(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m(\text{CHCH}_2\text{O})_n\text{H}$	3,100	20/80	29.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON EP-1461		3,600	40/60	48.0 ¹⁾	液体 Liquid	

ブラウノン BLAUNON NFB-2040	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン 2-エチルヘキシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2-Ethylhexyl Ether	1,300	35/65	45.0 ¹⁾	ペースト Paste
---------------------------	--	-------	-------	--------------------	---------------

ファインサーフ FINESURF NDB-800	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン デシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Decyl Ether	450	65/35	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF NDB-1000		550	70/30	55.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF NDB-1400 ※		700	80/20	82.0 ¹⁾	液体 Liquid

ファインサーフ FINESURF IDEP-802	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン イソデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Isodecyl Ether	600	75/25	53.7 ¹⁾	液体 Liquid
------------------------------	--	-----	-------	--------------------	--------------

1) : 1% Solution 2) : 2g/2% Na₂SO₄ Solution 6) : 10% Solution
※受注生産品 / Products for user's order

特長/用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
消泡剤、低起泡性洗浄剤、金属油剤	Defoamer. Low foaming detergent. Metal working oil.	200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有
		200 D/M	非含有
		18 C/N	非含有
		20 B/G	非含有
		18 C/N	非含有
200 D/M	非含有		

低起泡性洗浄剤、潤滑剤、金属油剤	Low foaming detergent. Lubricant. Metal working oil.	200 D/M	非含有
		200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有

低起泡性 / 浸透剤、潤滑剤	Low foaming property. Penetrating agent. Lubricant.	18 C/N 180D/M	非含有
-------------------	--	---------------	-----

浸透性良好 / 低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	180 D/M	2
		18 C/N 200 D/M	2
		200 D/M	2

浸透性良好 / 低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	18 C/N 200 D/M	100
-----------------	---	----------------	-----

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box

商品名 Product	組成 Composition	分子量 MW	EO/PO	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ファインサーフ FINESURF 9161	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン 合成アルコールエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Synthetic Alcohol Ether	2,000	30/70	42.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 5010		500	80/20	—	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 9010		650	85/15	55.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF 7045		750	55/45	31.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DAP-1008		1,100	50/50	36.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON ELP-0809B		900	40/60	31.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON ELP-1608B		1,200	60/40	44.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF L-600 ※	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ラウリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	—	—	60.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF L-700 ※		—	—	70.0 ¹⁾	ペースト Paste
ファインサーフ FINESURF TDP-0633K	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン トリデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Tridecyl Ether	820	45/55	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF TDE-1033		960	60/40	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF TDE-1055		770	80/20	55.0 ¹⁾	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON SRP-0430B	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ステアリルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	—	—	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DC-620	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン デシルテトラデシルエーテル Polyoxyethylene Polyoxypropylene Decyltetradecyl Ether	—	—	—	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON LPE-1007	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン ラウリルアミン Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl amine	1,100	35/65	33.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON SAP-3004	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン アルキルアミン Polyoxyethylene Polyoxypropylene Alkyl Amine	1,900	85/15	95.0 ¹⁾	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON SAP-3010 ※		2,200	70/30	65.0 ¹⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF SPE-150 ※		1,000	85/15	64.0 ³⁾	液体 Liquid
ファインサーフ FINESURF SPE-200 ※		1,250	90/10	70.0 ³⁾	固体 Solid
ファインサーフ FINESURF SPE-300 ※		1,700	95/5	68.0 ³⁾	固体 Solid

1): 1% Solution 3): 2g/6% Na2SO4 Solution ※受注生産品 / Products for user's order

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight	PRTR法 該当物質 含有量
浸透性良好、低起泡性洗浄剤	Efficient in wetting and penetrating. Low foaming detergent.	18 C/N 200 D/M	非含有
		17 C/N	30
		18 C/N 200 D/M	30
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	100
		18 C/N 200 D/M	85
高濃度化使用 / 洗浄剤	Detergent for general uses. High concentration application.	200 D/M	非含有
		200 D/M	非含有
低起泡性洗浄剤	Low foaming detergent.	18 C/N	3
		18 C/N 200 D/M	3
		18 C/N	3
平滑剤、化粧品原料	Lubricant. Raw material for cosmetics.	18 C/N	非含有
乳化剤、分散剤、可溶化剤、 化粧品原料	Versatile emulsifier. Dispersing agent. Solubilizer. Raw material for cosmetics.	15 C/N	非含有
低起泡性 / 乳化剤、分散剤、染色助剤、洗浄剤	Low foaming property. Versatile emulsifier. Dispersing agent. Dyeing auxiliaries. Detergent for general uses.	18 C/N	非含有
低起泡性 / 乳化剤、染色助剤、洗浄剤	Low foaming property. Versatile emulsifier. Dyeing auxiliaries. Detergent for general uses.	200 D/M	非含有
		200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有
		18 C/N 200 D/M	非含有

荷姿 / Packing C/N : 缶 / Square tin can D/M : ドラム / Lined steel drum B/G : 袋 / Multiply bag B/X : 箱 / Corrugated paper box